

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr termPIR/BWS/13



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: termPIR BWS 20-250, rodzaj frezu

Producent: Gór-Stal sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 11; 38-300 Gorlice / Zakład produkcyjny: Gór-Stal sp. z o.o.; ul. Adolfa Mitera 9; 32-700 Bochnia

Norma zharmonizowana: EN 13165:2012+A2:2016 (PN-EN 13165+A2:2016-08)

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 i 4

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowane laboratorium nr 1488 (ITB, Warszawa) wykonuje raporty z badań dla: współ. przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz naprężeń ściskających; 1487 (ICiMB, Kraków) wykonuje raporty z badań dla: reakcji na ogień

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do izolacji cieplnej w budownictwie

Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki	właściwości	wartości / klasy											
Opór cieplny	Grubość, Klasa tolerancji	<i>dla</i> ($20 \leq d_N < 50$ mm): ± 2 mm, T2		<i>dla</i> ($50 \leq d_N \leq 120$ mm): ± 3 mm, T2		<i>dla</i> ($120 < d_N \leq 250$ mm): +5/-3 mm, T2							
	Współ. przewodzenia ciepła, λ_D	<i>dla</i> ($20 \leq d_N < 80$ mm): 0,026 [W/m·K]		<i>dla</i> ($80 \leq d_N \leq 120$ mm): 0,025 [W/m·K]		<i>dla</i> ($120 < d_N \leq 250$ mm): 0,024 [W/m·K]							
	Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W]	20 mm: 0,75 30 mm: 1,15	40 mm: 1,55 50 mm: 1,90	60 mm: 2,30 70 mm: 2,70	80 mm: 3,20 90 mm: 3,60	100 mm: 4,00 110 mm: 4,40	120 mm: 5,05 130 mm: 5,45	140 mm: 5,85 150 mm: 6,30	160 mm: 6,70 170 mm: 7,15	180 mm: 7,55 190 mm: 8,00	200 mm: 8,40 210 mm: 8,80	220 mm: 9,25 230 mm: 9,65	240 mm: 10,1 250 mm: 10,5
Reakcja na ogień (<i>dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu</i>)		Klasa F											
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych oraz starzenia/degradacji	Trwałość reakcji na ogień produktu wprowadzonego na rynek	NPD <i>Właściwość 'reakcja na ogień' nie zmienia się w czasie (wg PN-EN 13165+A2)</i>											
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych oraz starzenia/degradacji	Współ. przewodzenia ciepła, λ_D uwzględniający starzenie	<i>dla</i> ($20 \leq d_N < 80$ mm): 0,026 [W/m·K]		<i>dla</i> ($80 \leq d_N \leq 120$ mm): 0,025 [W/m·K]		<i>dla</i> ($120 < d_N \leq 250$ mm): 0,024 [W/m·K]							
	Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W] uwzględniający starzenie (<i>dla danej grubości d_N</i>)	20 mm: 0,75 30 mm: 1,15	40 mm: 1,55 50 mm: 1,90	60 mm: 2,30 70 mm: 2,70	80 mm: 3,20 90 mm: 3,60	100 mm: 4,00 110 mm: 4,40	120 mm: 5,05 130 mm: 5,45	140 mm: 5,85 150 mm: 6,30	160 mm: 6,70 170 mm: 7,15	180 mm: 7,55 190 mm: 8,00	200 mm: 8,40 210 mm: 8,80	220 mm: 9,25 230 mm: 9,65	240 mm: 10,1 250 mm: 10,5
		NPD											
		DS(70,-)2											
	Trwałość charakterystyk	NPD											
	Stabilność wymiarowa	DS(70,-)2											
	Deformacja w warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	NPD											
Naprężenie ściskające	Naprężenie przy 10% odkształceniu, σ_{10}	≥ 120 kPa, CS(10/Y)120											
Wytrzymałość na rozciąganie	Rozciąganie prostopadle do okładziny	NPD											
Trwałość ściskania w funkcji starzenia/degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD											
	Przepuszczalność wody	Absorbpcja wody długoterminowa	NPD										
	Absorbpcja wody krótkoterminowa	NPD											
	Płaskość po jednostronnym nawilżeniu	NPD											
Przenikanie pary wodnej	Przenikanie pary wodnej, współ. μ	NPD											
Współczynnik absorpcji akustycznej	Pochłanianie dźwięku	NPD											
Wydzielanie substancji niebezpiecznych do wewnątrz		NPD; <i>Nie zostały określone metody badania dla tej właściwości</i>											
Ciągłe spalanie w postaci zarzenia		NPD; <i>Nie zostały określone metody badania dla tej właściwości</i>											
NPD: Właściwość nie określana													

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13165:2012+A2:2016 (PN-EN 13165+A2:2016-08)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

"GÓR-STAL" Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
tel. 018 353 98 00
REGON 852712117 NIP 738-19-45-154

DYREKTOR PRODUKCJI
Piotr Grzgrwa

Bochnia, dn. 26.01.2018
miejsowość i data

w imieniu producenta podpisał

DODATKOWE INFORMACJE (nie objęte oznakowaniem CE oraz poza treścią niniejszej deklaracji wł. użytkowych):

Opis: Płyty izolacyjne z rdzeniem z pianki PIR; okładzina: jedna strona: welon szklany (WS), druga: okładzina bitumiczna (BT)
Rodzaje frezów: **FIT** (płaski), **LAP** (schodkowy), **TAG** (pióro-wpust)

Dodatkowe informacje o produkcie:

Gęstość rdzenia (PN-EN 1602): 30 +6/-2 kg/m³

Długość / szerokość płyt (PN-EN 822): 2,4 m (±10 mm); 1,2 m (±7,5 mm); 0,6 m (±5 mm) / 1,2 m (±7,5 mm); *minus głębokość frezu LAP i TAG: ok.15 mm; lub wg zamówienia*

Informacje o bezpieczeństwie produktu:

Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 31 oraz 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.

Instrukcje: Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na mijankę”. Płyty powinny szczelnie przylegać do siebie nawzajem. Zapewnić stabilność podłoża. Montować mechanicznie za pomocą wkrętów, podwieszać lub kleić - w zależności od rodzaju podłoża i typu hydroizolacji. Zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę. Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyty nie są elementem nośnym. Dodatkowe informacje zawarte są w Katalogu Technicznym dostępnym na stronie www.gor-stal.pl.